

# MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ LG2000Y

## DESCRIPTION

Le mastic LG2000Y possède une excellente adhésivité; ruban mastic haute température et compatible avec la plupart des films et des outillages de moulage.

## PROPRIETES

Caractéristiques techniques	
Couleur	Jaune
Épaisseur/mm	3
Largeur/mm	12,5
Température maximale d'utilisation/°C	200
Propriétés Physiques	
Pénétration à l'aiguille/mm	GB/T 4509 5,5 – 6,5mm

## PROCÉDÉ RECOMMANDÉ

Le mastic LG2000Y convient aux opérations sous une température inférieure à 200°C. Pour des résultats optimaux, le mastic doit refroidir à température ambiante avant d'être retiré de la surface du moulage.

## STOCKAGE

Le mastic d'étanchéité LG2000Y doit être conditionné dans des boîtes ondulées dotées d'un papier imperméable renforcé cloisonné. Stocker dans un environnement propre doté d'une humidité relative d'environ 30 à 70% et d'une température de 5° à 25°C.